Aka-Brief **Fixation Titane**

AKASEL
THE SMARTER ALTERNATIVE

1

Piatto 220	Water	300 rpm	35 N	Until plane

2

Allegran 3	DiaMaxx Poly 6 µm	150 rpm	25 N	5:00 min

3

Chemal	Fumed Silica 0.2 µm Alkaline*	150 rpm	25 N	5:00 min

Les temps et les forces sont indiqués pour une préparation en Ø300mm et un diamètre d'échantillon de 40mm.

Pour une préparation en Ø250mm, les temps doivent être augmentés de +30%. Pour une préparation en Ø200m, +100%.

Avec des échantillons plus grands, la force doit être augmentée. Avec des échantillons plus petits, elle doit être réduite.

La durée et la force peuvent varier en fonction de l'équipement.

*96 ml Fumed Silica,
2ml H_2O_2 (30%)
2ml NaOH(10%)